



25 Kg

66 U



APARENTADOR GRIS

DESCRIPCIÓN:

MEZCLA BRAVA APARENTADOR GRIS es un producto en polvo elaborado a base de cemento portland gris, arenas finas, resinas y aditivos químicos de alta calidad; que al adicionarle agua, produce una pasta de alta adherencia, suave y muy trabajable; especialmente diseñada para su uso como recubrimiento de muros en capas muy delgadas, que al secar generan superficies lisas, dando la apariencia de muros de concreto, con una alta resistencia al impacto y a la fricción.

APLICACIONES:

Para el recubrimiento de muros interiores o exteriores de block o ladrillo rojo o extruido, que previamente hayan sido revocados con **MEZCLA BRAVA REPELLO GRIS**, o directamente sobre muros o estructuras de concreto, generando un terminado liso con un aspecto natural.

MEZCLA BRAVA APARENTADOR GRIS también es ideal para cubrir irregularidades o grietas que presenten muros o estructuras de concreto, así como para resanar los huecos dejados por los moldes de cimbra, etc.

VENTAJAS:

- » Mayor velocidad de construcción.
- » Potencializa la mano de obra.
- » Alta adherencia sobre cualquier sustrato, no se desprende.
- » Menor esfuerzo en la aplicación por su consistencia cremosa y alta trabajabilidad.
- » Genera superficies lisas con aspecto natural, no se agrieta ni fisura.
- » Alta resistencia al impacto y a la fricción
- » Repelencia al agua.

RECOMENDACIONES PARA LA COLOCACIÓN DE REPELLO ESTRUCTURAL GRIS:

Antes de usar **MEZCLA BRAVA APARENTADOR GRIS** lea cuidadosamente las instrucciones para su correcta preparación y aplicación.

Se recomienda no agregar más agua de la indicada, así como ningún otro elemento ajeno que pueda interferir en la calidad del producto, ni seguir técnicas de aplicación distintas a las descritas a continuación.

1. La superficie del muro deberá estar libre de polvo, grietas, fisuras, elementos sueltos, aceites, grasas, o cualquier sustancia que impida la adherencia a la superficie.
2. Cuando se trate de elementos de concreto estos deberán estar **TOTALMENTE LIMPIOS** de cualquier tipo de desmoldante sin importar si son base agua. La limpieza de los elementos de concreto deberá realizarse con carda de copa de alambre para asegurarse que el desmoldante se ha retirado por completo. Se deberá aplicar un promotor de adherencia antes de aplicar **MEZCLA BRAVA APARENTADOR GRIS**.
3. En caso de grietas y fisuras se deberán de tratar previamente para evitar que se trasladen a la placa de **MEZCLA BRAVA APARENTADOR GRIS** a aplicar.
4. Para evitar fisuras por contracción, se recomienda humectar la superficie del muro antes de aplicar **MEZCLA BRAVA APARENTADOR GRIS**, si la superficie es muy absorbente, lisa o de difícil adherencia aplique sellador previamente.

Precaución: Tener cuidado de **NO** saturar de agua el muro ya que esto podría afectar la adherencia de **MEZCLA BRAVA APARENTADOR GRIS**.

RECOMENDACIONES PARTICULARES PARA CONDICIONES CLIMÁTICAS ESPECIALES

1. No trabajar a temperaturas mayores a **40 °C**.
2. En temperaturas mayores a 30 °C, **humectar generosamente** las superficies donde se aplicará el material. Una vez preparado **MEZCLA BRAVA APARENTADOR GRIS**, aplicarlo a la brevedad.
3. No trabajar a temperaturas menores a **5°C**.

MEZCLADO

Manual / Mecánicamente:

1. En una artesa de plástico, adicionar **9,25 l** de agua por cada saco de **25 Kg** de **MEZCLA BRAVA APARENTADOR GRIS**.
2. Agregar gradualmente **MEZCLA BRAVA APARENTADOR GRIS** al agua.
3. Mezclar hasta obtener una pasta homogénea y libre de grumos.
4. Deje reposar la mezcla durante 5 min, posteriormente mezclar nuevamente y aplicar.

APLICACIÓN

CUBRIR IRREGULARIDADES/GRIETAS:

- a. Con una llana metálica plana se aplica una capa de **1 - 2 mm** de **MEZCLA BRAVA APARENTADOR GRIS** sobre toda la superficie; si es necesario, colocar más material en las zonas muy dañadas para asegurar que son rellenadas.
- b. Dejar secar mínimo 24 h antes de realizar otras maniobras

RECUBRIMIENTO DE MUROS CON TERMINADO LISO TIPO CONCRETO.

- a. Una vez cubiertas las grietas o imperfecciones según el procedimiento descrito anteriormente, se procede a alisar el muro.
- b. Con una llana metálica plana se aplica una capa delgada de **1 - 2 mm** de **MEZCLA BRAVA APARENTADOR GRIS** sobre toda la superficie.
- c. Con la misma llana metálica nivelar y pulir la superficie.
- d. Se recomienda realizar tramos completos de muro en cada aplicación evitar marcas por empalmes.
- e. Dejar secar mínimo 24 h antes de realizar otras maniobras.

NOTAS: Si se adhiere la llana en el muro **NO** retirarla directamente. El procedimiento correcto es levantarla mientras ésta se gira para evitar el desprendimiento del aplanado.

Al tener el material en reposo durante unos minutos en la artesa, se genera una capa superficial, la cual se elimina mezclando nuevamente con la cuchara sin necesidad de agregar agua.

Para alargar la vida de **MEZCLA BRAVA APARENTADOR GRIS**, se recomienda la aplicación de sellador.

PRESENTACIÓN

| Presentación | Unidades | Peso aprox (Kg) | Color |
|--------------|----------|-----------------|-------|
| Saco | 1 | 25 Kg | gris |
| Pallet | 66 | 1 650 Kg | |

TRANSPORTACIÓN

| Camiones | Pallets | Capacidad máxima establecida por la Ley (Kg) |
|------------------|---------|--|
| Torton | 10 | 17 000 |
| Trailer sencillo | 20 | 28 000 |
| Trailer full | 36 | 50 000 |

DATOS TÉCNICOS

| Propiedades | Unidad | |
|--|---------------|--------------------|
| Tamaño máximo de partícula | 0,40 | mm |
| Resistencia mínima a la compresión (28 días) | 60,00 | Kg/cm ² |
| Factor de agua | 37,00 | % en peso |
| Agua de Operación | 9,25 | L/saco |
| Densidad en húmedo | 1 500 - 1 700 | Kg/m ³ |

RENDIMIENTO¹

| m ² | sacos (25 Kg) |
|----------------|---------------|
| 12 | 1 |

²con espesor de 3 mm

¹El rendimiento de los productos es susceptible a variaciones debido a las condiciones particulares de cada proyecto. Es responsabilidad del cliente verificarlos y definirlos en cada obra.

²Sobre elementos de concreto



NORMATIVIDAD

MEZCLA BRAVA cumple con los requerimientos y especificaciones de las Normas Mexicanas aplicables

PRECAUCIONES:

Evite el contacto con los ojos y piel, use guantes y anteojos de seguridad, evite exponerse al polvo.

PRIMEROS AUXILIOS: OJOS.-Lave con agua abundante durante 15 minutos. **INHALACIÓN.**- Diríjase a un lugar con aire fresco.

INGESTIÓN.- No induzca el vómito y busque atención médica inmediata.

ALMACENAJE: El tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses en su empaque original, en un lugar fresco, seco, cerrado y bajo techo.

GARANTÍA

La información aquí proporcionada, se ofrece de manera orientativa, basada en pruebas realizadas en nuestras instalaciones, de considerarse necesario el cliente deberá realizar sus propias pruebas.

MEZCLA BRAVA garantiza que este producto se encuentra en estado óptimo de uso, libre de defectos y que se desempeñara como se describe en la hoja técnica, siempre y cuando se sigan las instrucciones y recomendaciones del fabricante. **MEZCLA BRAVA** no se responsabiliza por daños indirectos a consecuencia o resultado de una mala aplicación, negligencia o incumplimiento de las condiciones de la garantía. El rendimiento de los productos es susceptible a variaciones debido a las condiciones particulares de cada proyecto. Es responsabilidad del cliente verificarlos y definirlos en cada obra.

Todo material se examina en planta antes de despacharse, cualquier reclamación por material defectuoso deberá ser verificado por un representante autorizado por **MEZCLA BRAVA** y si a su juicio el defecto es imputable al producto la responsabilidad se limitará a reponer el material en cuestión. **MEZCLA BRAVA** no se hace responsable por daños o gastos que surjan del uso o venta de material en mal estado derivado de malas condiciones de transporte o almacenamiento.

MEZCLA BRAVA se reserva el derecho de modificar su información técnica sin previo aviso.



**INNOVANDO
LA TRADICIÓN**

Oficinas comerciales:

Paseo Ópera #2, Town Center Sonata,
Lomas de Angelópolis San Andrés
Cholula, Puebla, México.

Telefonos:

01 (222) 454 3945

01 (222) 309 1400

e-mail:

contacto@mezclabrava.com

www.mezclabrava.com

