



40 Kg 42 U



JUNTEO PULIDO R125

125 kg/cm²

DESCRIPCIÓN:

MEZCLA BRAVA JUNTEO PULIDO es un producto en polvo, elaborado a base de cemento portland, cal, arena de granulometría controlada y aditivos de alta calidad; que al adicionarle agua, produce una mezcla homogénea especialmente diseñada para el pegado de piezas de mampostería en muros aparentes.

APLICACIONES:

Especialmente diseñado para la fabricación de muros divisorios y estructurales aparentes y/o juntas finas pulidas, ya sea en ladrillo extruido, block de concreto, block decorativo, piezas de cantera u otras piedras naturales decorativas que requieran una resistencia mínima de **125 kg/cm²**.

VENTAJAS:

- » Mayor velocidad de construcción.
- » Al rayarse genera juntas perfectamente pulidas, sin huecos, grietas ni fisuras en las juntas.
- » Alta adherencia.
- » Reduce el desperdicio y se logra mayor limpieza en el trabajo.
- » Junta resistente a lavados químicos.
- » Menor esfuerzo en la aplicación por su alta trabajabilidad.

RECOMENDACIONES PARA LA COLOCACIÓN DE JUNTEO PULIDO:

Antes de usar **MEZCLA BRAVA JUNTEO PULIDO** lea cuidadosamente las instrucciones para su correcta preparación y aplicación.

Se recomienda no agregar más agua de la indicada, así como ningún otro elemento ajeno que pueda interferir en la calidad del producto, ni seguir técnicas de aplicación distintas a las descritas en la presente.

1. La superficie de desplante deberá estar libre de polvo, grietas, fisuras o elementos sueltos, aceites, grasas, o cualquier sustancia que impida la adherencia de la superficie de desplante.

2. El trazo y desplante de los muros se hará de acuerdo con los ejes y cotas fijados por los planos arquitectónicos.
3. Antes de levantar un muro se debe seleccionar el tipo de junta que se requiere: ésta puede ser de dos tipos: aparente o no aparente. El primero corresponde a aquel muro que no se quiere recubrir con un repellado, por lo que conviene dejar terminados en forma presentable y estética (**para esta aplicación se recomienda JUNTEO PULIDO**); y el segundo, es aquel que se cubrirá con algún aplanado (**para esta aplicación se recomienda JUNTEO FINO**). Para repellar el muro, se recomienda el uso de **REPELLO GRIS** y **ESTUCO BLANCO**.

RECOMENDACIONES PARTICULARES PARA CONDICIONES CLIMÁTICAS ESPECIALES

1. No trabajar a temperaturas mayores a **40 °C**.
2. En temperaturas mayores a **30 °C**, **humectar generosamente** las piezas y superficies donde se aplicará el material. Una vez preparado **MEZCLA BRAVA JUNTEO PULIDO**, aplicarlo a la brevedad.
3. No trabajar a temperaturas menores a **5 °C**.

MEZCLADO

Manual / Mecánicamente:

1. En una artesa de plástico, adicionar **7,80 l** de agua por cada saco de 40 Kg de **MEZCLA BRAVA JUNTEO PULIDO**.
2. Agregar gradualmente **MEZCLA BRAVA JUNTEO PULIDO** al agua.
3. Mezclar hasta obtener una pasta homogénea y libre de grumos.
4. Deje reposar la mezcla durante 5 min, posteriormente mezclar nuevamente y aplicar.

APLICACIÓN

- a. Para muros de tabique rojo o similares¹, es necesario humedecer las piezas antes de su colocación, para evitar que la pieza absorba el agua de la mezcla y afecte sus propiedades.
- b. Se recomienda la colocación de elementos que pueden servir de guía en el levantamiento del muro, tales como puentes de madera e hilos.
- c. Deberá hacerse el despiece y modulación de la primera hilada para lograr una repartición uniforme de juntas verticales, cuatrapeo y remate adecuado.
- d. El mortero deberá unir las piezas en la totalidad de la superficie de contacto, tanto vertical como horizontal.
- e. El pegado de las piezas debe hacerse de manera cuatrapeada, para una mejor estabilidad del muro.
- f. Con nivel de mano y plomada, verificar que la colocación de las piezas es pareja.
- g. Una vez que se ha llegado a una altura de 1.5 m, utilizar andamio o banco de madera.
- h. Para dar un terminado aparente a la junta, es necesario razarla con una herramienta que dé una terminación de media caña en las juntas.
- i. Una vez pulida la junta retirar con la cuchara el exceso de mezcla en las juntas.
- j. Permitir que el muro fragüe por al menos 3 días antes de realizar cualquier maniobra de cimbrado de castillos o losa sobre los muros, y al menos 7 días para realizar un lavado químico de las juntas.

PRESENTACIÓN

| Presentación | Unidades | Peso aprox (Kg) | Color |
|--------------|----------|-----------------|-------|
| Saco | 1 | 40 Kg | gris |
| Pallet | 42 | 1 680 Kg | |

TRANSPORTACIÓN

| Camiones | Pallets | Capacidad máxima establecida por la Ley (Kg) |
|------------------|---------|--|
| Torton | 10 | 17 000 |
| Trailer sencillo | 16 | 28 000 |
| Trailer full | 29 | 50 000 |

DATOS TÉCNICOS

| Propiedades | Unidad | |
|--|---------------|--------------------|
| Tamaño máximo de partícula | 1,20 | mm |
| Resistencia mínima a la compresión (28 días) | 125,00 | Kg/cm ² |
| Factor de agua | 19,50 | % en peso |
| Agua de Operación | 7,80 | L/saco |
| Densidad en húmedo | 1 900 - 2 100 | Kg/m ³ |
| Material para 1m ³ | 41 | Sacos |
| | 1,65 | Ton |

RENDIMIENTO²

| Material | Espesor de junta mm | m ² | sacos |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------|
| Block de concreto macizo (40x12x20) | 10,00 | 1,60 | 1 |
| Block de concreto hueco (40x12x20) | | 2,60 | |
| Tabique rojo (23x12x5) | | 0,80 | |
| Tabique extruido (24x10x6) | | 1,80 ³ | |

¹Siga las recomendaciones de su proveedor de mampostería.

²El rendimiento de los productos es susceptible a variaciones debido a las condiciones particulares de cada proyecto. Es responsabilidad del cliente verificarlos y definirlos en cada obra.

³Aplicación a 3 líneas.



NORMATIVIDAD

MEZCLA BRAVA cumple con los requerimientos y especificaciones de las Normas Mexicanas aplicables

PRECAUCIONES:

Evite el contacto con los ojos y piel, use guantes y anteojos de seguridad, evite exponerse al polvo.

PRIMEROS AUXILIOS: OJOS.-Lave con agua abundante durante 15 minutos. **INHALACIÓN.**- Diríjase a un lugar con aire fresco.

INGESTIÓN.- No induzca el vómito y busque atención médica inmediata.

ALMACENAJE: El tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses en su empaque original, en un lugar fresco, seco, cerrado y bajo techo.

GARANTÍA

La información aquí proporcionada, se ofrece de manera orientativa, basada en pruebas realizadas en nuestras instalaciones, de considerarse necesario el cliente deberá realizar sus propias pruebas.

MEZCLA BRAVA garantiza que este producto se encuentra en estado óptimo de uso, libre de defectos y que se desempeñara como se describe en la hoja técnica, siempre y cuando se sigan las instrucciones y recomendaciones del fabricante. **MEZCLA BRAVA** no se responsabiliza por daños indirectos a consecuencia o resultado de una mala aplicación, negligencia o incumplimiento de las condiciones de la garantía. El rendimiento de los productos es susceptible a variaciones debido a las condiciones particulares de cada proyecto. Es responsabilidad del cliente verificarlos y definirlos en cada obra.

Todo material se examina en planta antes de despacharse, cualquier reclamación por material defectuoso deberá ser verificado por un representante autorizado por **MEZCLA BRAVA** y si a su juicio el defecto es imputable al producto la responsabilidad se limitará a reponer el material en cuestión. **MEZCLA BRAVA** no se hace responsable por daños o gastos que surjan del uso o venta de material en mal estado derivado de malas condiciones de transporte o almacenamiento.

MEZCLA BRAVA se reserva el derecho de modificar su información técnica sin previo aviso.



**INNOVANDO
LA TRADICIÓN**

Oficinas comerciales:

Paseo Ópera #2, Town Center Sonata,
Lomas de Angelópolis San Andrés
Cholula, Puebla, México.

Telefonos:

01 (222) 454 3945

01 (222) 309 1400

e-mail:

contacto@mezclabrava.com

www.mezclabrava.com

